

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Tarima para exterior DECK IPE TIMBERSTEP

La madera DECK IPE TIMBERSTEP es una madera muy resistente a la humedad y a los ataques de los insectos. Es muy dura y pesada

dimensión (diferentes medidas disponibles)

espesor	19 mm	19 mm	20 mm	20 mm
longitud (LV)	600 a 1800 mm	600 a 1800 mm	600 a 1800 mm	600 a 1800 mm
anchura	90 mm	90 mm	100 mm	120 mm

Datos técnicos por lama

PROPIEDADES	VALOR
Densidad aparente	12% de humedad 1,05 kg/m ³ (madera muy densa)
Coefficiente de contracción volumétrico	41% (gran estabilidad)
Relación entre contracciones	1,27% (sin tendencia a atejar)
Dureza (Chaláis-Meudon)	8,5 (madera de gran dureza)
Resistencia a flexión estática	1.750 kg/cm ³
Módulo de elasticidad	200.000 kg/cm ³
Resistencia a la compresión	890 kg/cm ³