

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Tarima para exterior DECK TEKA DEL SURINAM

Nombre botánico: Dirorinya guianensis

Acabado:

- Superficie cepillada a 4 lados.
- Canto redondeado R3.

dimensión (diferentes medidas disponibles)

espesor	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
longitud (LV)	1830 a 4570 mm	1830 a 4570 mm	1800 mm	1200 a 1500 mm	1800 mm	1200 a 1500 mm
anchura	90 mm	140 mm	90 mm	90 mm	140 mm	140 mm
Testas	sin machihembrar	sin machihembrar	machihembradas	machihembradas	machihembradas	machihembradas

Datos técnicos por lama

PROPIEDADES	VALOR
Clase de resistencia	1 - 2
Densidad	790-850 kg/m ³ al 12% de humedad.
Contracción tangencial	9,3%
Contracción radial	5,1%
Módulo de elasticidad	16.000 N/mm ²
Resistencia a la flexión	135 N/mm ²
Secado	16% +/- 1%