

MultiConnect

Adhesivo para Sensa Ceramic

DATOS TÉCNICOS

- Ventajas de MultiConnect -

- Para suelos y paredes.
- Apto en metal, aluminio, acero.
- Listo para usar.
- Para uso universal.
- Muy buena adherencia.

DESCRIPCIÓN

MultiConnect es un adhesivo monocomponente.

Adecuado para colocar productos y placas **Sensa Ceramic** en paredes interiores y superficies de piso.

Como adhesivo en pequeñas superficies para la reparación de suelos de parquet, baldosas y moquetas.

Para pegar, por ejemplo, placas de espuma de PU, placas de espuma rígidas, lana de roca, etc.

Para la colocación de baldosas metálicas sobre sustratos absorbentes y no absorbentes,

Para pegar placas metálicas en paredes magnéticas.

Es un producto elástico con una adhesión inicial muy alta y muy buenas características adhesivas, también en superficies no absorbentes.

MultiConnect reduce el ruido de impacto y el sonido de la sala en relación con los productos y baldosas **Sensa Ceramic**.

Además es un adhesivo de muy baja emisión según GEV-EMICODE EC 1R plus.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Colocación de **Sensa Ceramic**, con la parte posterior lisa o estructurada, sobre piedra, cerámica, losas de fibrocemento, acero, aluminio, tableros de construcción, paneles a base de madera, aglomerados V100, placas OSB clase 3, revestimientos de resina epoxi pulida, etc.

Además, las placas de piedra natural y hormigón, así como los tipos de piedra natural calibrados, no translúcidos y no sensibles a la decoloración, se pueden colocar con MultiConnect.



PREPARAR LA SUPERFICIE

La superficie debe ser plana, permanentemente seca, limpia, libre de grietas y resistente a las fuerzas de tensión y presión. Si es necesario, elimine el óxido o la grasa de los metales. Debido a las muy buenas características de unión de Multi-Connect, este adhesivo se puede aplicar directamente sobre la superficie sin usar una imprimación.

INSTRUCCIONES DE USO

El adhesivo debe tener una temperatura de al menos 18 ° C. Después de abrir, retire la película protectora y, si es necesario, retire la película que posiblemente se haya formado en la superficie.

No lo mezcles. No aplique MultiConnect a temperaturas ambiente inferiores a + 10 ° C. Aplique MultiConnect en el sustrato con una llana dentada. El piso de baldosas se coloca en el lecho adhesivo en 40 minutos y se presiona firmemente hacia abajo. Debido a que el adhesivo necesita humedad para el curado, es preferible limpiar los lados posteriores de las losetas con una esponja húmeda antes de colocar sobre sustratos no absorbentes, por ejemplo, sobre metal.

Retire inmediatamente el derrame de adhesivo sobre la superficie.

- Datos Técnicos -

ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 9 meses en el embalaje original sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco entre 5 ° C y + 25 ° C.

CÓDIGO GIS

RS 10 (Estos adhesivos son sustancias sustitutas para materiales de colocación altamente solventes cuyos límites en el lugar de trabajo se exceden cuando se procesan. (GISCODE S 1 - S 6)).

GEV-EMICODE

EC1R, muy baja emisión.



Base	Polímeros modificados con silano (SMP)
Color	Gris - blanco
Viscosidad	Fácil de esparcir
Peso específico	Aprox. 1.55 g/m ³
Tiempo de colocación	Aprox. 40 minutos
Condiciones de procesamiento	Se aplica mejor a una temperatura entre + 18 ° C y + 23 ° C; la temperatura de la superficie debe estar a mínimo + 10 ° C; No superior al 65% rel. humedad.
Se puede caminar	Después de 12 horas, dependiendo de las condiciones
Secado total	Después de 7 días, aproximadamente
Consumo	400 – 600 gr / m ²
Limpieza	Producto para adhesivo no curado.
Adecuado para usar en el suelo radiante	Si. Revise instrucciones adicionales,

EMBALAJE

44944 MultiConnect 15 Kg.

44945 Multiconnect 5,5kg.

44946 MultiConnect 290 ml.