

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MÁS MADERA

Aislante de suelo de caucho aluminizado 2 mm



Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y expandido por compresión), fabricado y diseñado especialmente para la conservación y el cuidado del parquet y suelos laminados. Material anti bacteriano e impermeable de celda cerrada no poroso. Excelente aislante acústico, no almacena cargas electromagnéticas. La lámina de HDPE, le confiere una protección adicional frente a la humedad, para el cumplimiento general de salubridades prescritas en el documento básico HS de salubridad del CTE.

Propiedades	Norma	Unidad	Valor
Densidad	EN-1849-1	Kg/3	250
Clasificación de Fuego	EN ISO 13501	2mm	B
Resistencia al Fuego	DIN 4102	Clasificación	Bfl-s1
Velocidad de Combustion	ISO 3795	2mm	> 10
Resistencia a Compresión	ISO 3386/1	KPa	150
Ruido de Impacto	ISO 140/B	dB	26
Ruido de Reverberación	ISO 140/B	% dBA	22
Coeficiente Permeabilidad	ISO 12572	mg/h	0,001
Difusión Vapor de Agua	EN 12086		>1700
Conductividad Térmica	EN 12667	w/m.k	0,038
Resistencia Térmica	EN 12667	m²k/W	0,044

CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA
UNE-EN 13166 productos de construcción
89/106/CEE.CTE



Report Number:140606001SHJ-BP-2



ENTIDAD ASOCIADA

Alcance de la acreditación: ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN (ADICO) - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN

Dirección: Avda. Benjamín Franklin, 17 - Parque tecnológico de Valencia / 46980 Paterna (Valencia)
Está acreditado por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 2005 (CGA-ENAC-LEC) para la realización de ensayos de: **Elementos de Seguridad en Obra**