

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MÁS MADERA

Tarima tecnológica encapsulada *dos colores* TIMBERSTEP (referencia 207)

**Tarima sintética de exterior. Composición:**  
**WPC Encapsulado dos colores: Madera tecnologica**  
**compuesta de viruta de coníferas ( + 60%) y polimeros**  
**(libres de PVC), encapsulados en PVC.**

**Dimensiones:**  
**Ancho: 142 mm.**  
**Grosor: 22 mm.**  
**Largos: 2200 mm.**



**Veteado**  
**Duo color: Teka / Antique**



22 mm

PROPIEDADES	OBSERVACIONES / MÉTODO DE ENSAYO	VALOR
Densidad	EN 15534-4	1,18 g/cm3
Dimensiones	EN 15534-4	Largo: ± 2,0 mm Ancho: + 1,0 mm
Espesor total	EN 15534-4	23 ± 0,5 mm
Rectitud	EN 15534-4	≤ 0,8 mm
Alabeo	EN 15534-4	≤ 0,5 mm
Resistencia a la flexión	EN 15534-4	30,2 Mpa
Elasticidad Modulus	EN 15534-4	3119 Mpa
Carga Máxima	EN 15534-4	4075 N
Desviación abajo una carga de 500N	EN 15534-4	1,49 mm
Coefficiente de dilatación térmica lineal	EN 15534-4	35,1x10 <sup>-6</sup> 1/°C
Absorción de humedad después de 24h en la inmersión	EN 15534-4	Peso: - 1,3% Largo: 0,13% Ancho: 0,03% Espesor tota: 1,70%
Dureza (prueba Brinell)	EN 15534-4	86 N/mm2
Recuperación flexible	EN 15534-4	72%
Resistencia el descoloramiento	EN 15534-4	Clasificación 0 2 - peor resultado 0 - mejor resultado
Resistencia a la luz	EN 15534-4	Clasificación 3-4 1 - peor resultado 5 - mejor resultado
Resistencia a la abrasión	ASTMD4060	9,3
Resistencia al deslizamiento	EN 15534-4 - CEN/TS 15676 UNE-ENV 12633	Cumple clase 3
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Dfl s2