

INFORMACIÓN TÉCNICA TARIMA TECNOLÓGICA

Dimensiones 22x130x2000mm

TEST	NORMA	VALOR	DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Densidad (kg/m ³)	EN 323:1993	1136	16
Módulo de Resistencia MOR (N/mm ²) - Longitudinal	EN 310:1993	26,9 (270 kgf/cm ²)	2,4
Módulo Elasticidad MOE (N/mm ²) - Longitudinal	EN 310:1993	2320	131
Absorción tras 24 horas sumergido en agua (%)	EN 317:1994	1,8	0,1
Hinchazón tras 24 horas sumergido en agua (%)	EN 317:1994	0,22	0,04
Dilatación lineal térmica (mm/m ^{°K})	CEN TS 15534:2007	0,04	0,002
Ciclos frío-calor (COLD CHECK Test) (evaluación tras 40 ciclos)	Basado en UNE 48025:1979	Sin deterioro	-
Resistencia al deslizamiento (USRV)	EN 15676:2007 (APENDICE A)		
· Longitudinal		Clase 3 Apto exteriores húmedos	-
· Transversal		Clase 3 Apto exteriores húmedos	-

Tests realizados por AIDIMA, laboratorio acreditado por ENAC en España.

www.aidima.es www.enac.es

TechInf. V9.

MADERTECH® es una marca del grupo Condepols®. Un grupo de empresas con más de 40 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de productos poliméricos. Condepols® vende sus productos en más de 60 países y se centra en desarrollar y fabricar productos con un alto valor añadido y una conciencia medioambiental sostenible.