

Parquet flotante - MARBELLA MERT sin acabado

Tarima de madera de roble cepillado con base de pino macizo.

Cumple con el Reglamento EUTR

| CARACTERÍSTICAS | REQUERIMIENTOS |
|--|--|
| Largo (mm) | 1900 |
| Ancho (mm) | 190 |
| Grosor (mm) | 14 |
| Grosor de la capa noble (mm) | 3 |
| Tablas por paquete | 8 tablas = 2,888 m ² |
| Paquetes por palet | 40 paquetes = 115,52 m ² |
| Instalación | Uniclic |
| Tipo de madera | Roble |
| Biselado | Micro bisel 4 lados |
| Clasificación de calidad de la madera | Nature: Tablas limpias combinado con algunas con nudo. |
| Superficie | Sin acabado |
| Tolerancias dimensionales (EN 13347) | Longitud: nominal ± 0,1 % Anchura: nominal ± 0,2 % Curvatura de la cara transversal: 0,2 % anchura nominal Curvatura de canto: 0,1 % longitud nominal |
| Resistencia al impacto | Diámetro medio de la huella: 8,59 mm. |
| Estabilidad dimensional (EN 1910) | Movimientos ≤ 0,29 % |
| Emisión de formaldehído (EN 120) | E1 ≤ 0,1 ppm |
| Aislamiento de ruido al impacto (UNE-EN-ISO 140-8) | ΔLw: 17 dB |
| Reacción al fuego (UNE 23727) | Dfl - S1 |
| Humedad de entrega | 7% (± 1 %) |
| Conductividad térmica | 0,13 W/mK |
| Valor térmico | 0,12m ² K/W |
| Garantía* | Doméstica: 20 años |

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda dispone de todos sus cerramientos, que las soleras estén perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (**OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%**). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones.

Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

*GARANTÍA: De fabricación del material sujeta siempre a un mantenimiento adecuado de la superficie.

Parquet flotante - MARBELLA MERT NATURAL

Tarima de madera de roble cepillado con base de pino macizo.

Cumple con el Reglamento EUTR

| CARACTERÍSTICAS | REQUERIMIENTOS |
|--|--|
| Largo (mm) | 1900 |
| Ancho (mm) | 190 |
| Grosor (mm) | 14 |
| Grosor de la capa noble (mm) | 3 |
| Tablas por paquete | 8 tablas = 2,888 m ² |
| Paquetes por palet | 40 paquetes = 115,52 m ² |
| Instalación | Uniclic |
| Tipo de madera | Roble |
| Biselado | Micro bisel 4 lados |
| Clasificación de calidad de la madera | Nature: Tablas limpias combinado con algunas con nudo. |
| Superficie | Recubrimiento barniz natural super mate |
| Tolerancias dimensionales (EN 13347) | Longitud: nominal ± 0,1 % Anchura: nominal ± 0,2 % Curvatura de la cara transversal: 0,2 % anchura nominal Curvatura de canto: 0,1 % longitud nominal |
| Resistencia al impacto | Diámetro medio de la huella: 8,59 mm. |
| Estabilidad dimensional (EN 1910) | Movimientos ≤ 0,29 % |
| Emisión de formaldehído (EN 120) | E1 ≤ 0,1 ppm |
| Aislamiento de ruido al impacto (UNE-EN-ISO 140-8) | ΔLw: 17 dB |
| Reacción al fuego (UNE 23727) | Dfl - S1 |
| Humedad de entrega | 7% (± 1 %) |
| Conductividad térmica | 0,13 W/mK |
| Valor térmico | 0,12m ² K/W |
| Garantía* | Doméstica: 20 años |

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda dispone de todos sus cerramientos, que las soleras estén perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (**OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%**). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones.

Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

*GARANTÍA: De fabricación del material sujeta siempre a un mantenimiento adecuado de la superficie.

Parquet flotante - MARBELLA MERT INVISIBLE

Tarima de madera de roble cepillado con base de pino macizo.

Cumple con el Reglamento EUTR

| CARACTERÍSTICAS | REQUERIMIENTOS |
|--|--|
| Largo (mm) | 1900 |
| Ancho (mm) | 190 |
| Grosor (mm) | 14 |
| Grosor de la capa noble (mm) | 3 |
| Tablas por paquete | 8 tablas = 2,888 m ² |
| Paquetes por palet | 40 paquetes = 115,52 m ² |
| Instalación | Uniclic |
| Tipo de madera | Roble |
| Biselado | Micro bisel 4 lados |
| Clasificación de calidad de la madera | Nature: Tablas limpias combinado con algunas con nudo. |
| Superficie | Recubrimiento barniz invisible super mate |
| Tolerancias dimensionales (EN 13347) | Longitud: nominal ± 0,1 % Anchura: nominal ± 0,2 % Curvatura de la cara transversal: 0,2 % anchura nominal Curvatura de canto: 0,1 % longitud nominal |
| Resistencia al impacto | Diámetro medio de la huella: 8,59 mm. |
| Estabilidad dimensional (EN 1910) | Movimientos ≤ 0,29 % |
| Emisión de formaldehído (EN 120) | E1 ≤ 0,1 ppm |
| Aislamiento de ruido al impacto (UNE-EN-ISO 140-8) | ΔLw: 17 dB |
| Reacción al fuego (UNE 23727) | Dfl - S1 |
| Humedad de entrega | 7% (± 1 %) |
| Conductividad térmica | 0,13 W/mK |
| Valor térmico | 0,12m ² K/W |
| Garantía* | Doméstica: 20 años |

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda dispone de todos sus cerramientos, que las soleras estén perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (**OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá sr inferior al 2%**). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones.

Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

*GARANTÍA: De fabricación del material sujeta siempre a un mantenimiento adecuado de la superficie.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

MAS MADERA

Parquet flotante MARBELLA BARNIZADO NATURAL COUNTRY

Tarima de madera de roble cepillado con base de pino macizo.

| CARACTERÍSTICAS | REQUERIMIENTOS |
|--|--|
| Largo (mm) | 1900 |
| Ancho (mm) | 190 |
| Grosor (mm) | 14 |
| Grosor de la capa noble (mm) | 3 |
| Tablas por paquete | 8 tablas = 2,888 m ² |
| Paquetes por palet | 40 paquetes = 115,52 m ² |
| Instalación | Uniclic |
| Tipo de madera | Roble |
| Biselado | Bisel 4 lados |
| Clasificación de calidad de la madera | Country |
| Superficie | Cepillado suave y recubrimiento barniz super mate |
| Tolerancias dimensionales (EN 13347) | Longitud: nominal $\pm 0,1$ % Anchura: nominal $\pm 0,2$ % Curvatura de la cara transversal: 0,2 % anchura nominal Curvatura de canto: 0,1 % longitud nominal |
| Resistencia al impacto | Diámetro medio de la huella: 8,59 mm. |
| Estabilidad dimensional (EN 1910) | Movimientos $\leq 0,29$ % |
| Emisión de formaldehído (EN 120) | E1 $\leq 0,1$ ppm |
| Aislamiento de ruido al impacto (UNE-EN-ISO 140-8) | ΔL_w : 17 dB |
| Reacción al fuego (UNE 23727) | Dfl - S1 |
| Humedad de entrega | 7% (± 1 %) |
| Conductividad térmica | 0,13 W/mK |
| Valor térmico | 0,12m ² K/W |
| Garantía* | Doméstica: 20 años |

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente echadas (horizontalidad, niveles referenciados,...). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (**OJO si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá ser inferior al 2%**). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral.

En la vivienda debe imperar un ambiente entre un 45% y un 65%, para que el pavimento no modifique su humedad y con él sus dimensiones.

Si la humedad ambiental no se mantiene en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

*GARANTÍA: De fabricación del material sujeta siempre a un mantenimiento adecuado de la superficie.